

BaseCrete, è un rivestimento impermeabilizzante e di finitura applicabile su un gran numero di supporti quali blocchi cassero, piastrelle, intonaco cementizio, polistirolo, metallo, vetri e altro.

Contenu d'un kit

Il kit BaseCrete comprende 2 prodotti: 4 taniche da 5 litri di "latte" e 3 sacchetti di polvere da 25 kg. BaseCrete può essere applicato a rullo, pennello, frattazzo, spatola o pistola a spruzzo. Il kit di circa 95 o copre da 23 a 25 m² per uno spessore di 3 mm,

Applicazione su blocco :

- Prima di applicare l'intonaco BaseCrete, è necessario preparare il supporto per ottenere una perfetta impermeabilizzazione della piscina.
- Utilizzare un nastro da costruzione arancione per nascondere tutte le parti da sigillare sulla facciata. Eseguire nell'angolo basso, alla giunzione della zattera e delle pareti, una scanalatura rinforzata con una bandella in fibra di vetro da 4 mm. Per questo rinforzo, puoi usare il sigillante BaseCrete o un prodotto a tua scelta. Il telaio in fibra di vetro largo 30 cm deve essere piegato a metà e posizionato contro il basso colmo tutt'intorno alla piscina.



- È necessario eseguire questa operazione in ogni luogo in cui il calcestruzzo sarà stato versato più volte, come ad esempio la zattera e quindi le pareti.
- Se si esegue un livellamento, anche la giunzione di questo con il muro deve essere rinforzata con il la bandella .
- Lasciare asciugare prima di applicare il rivestimento BaseCrete quindi eseguire una prova con l'unghia: se il rivestimento non segna la pressione dell'unghia sul rivestimento, è quindi possibile iniziare l'applicazione.
- BaseCrete può essere applicato direttamente sui blocchi di cemento di 5 mm di spessore per evitare di vedere gli spettri dei giunti. È inoltre possibile applicare un rivestimento di preparazione levigante o a presa rapida prima di BaseCrete (Ex.Litoplan smart) in uno spessore di 2 mm e quindi applicare i 3 mm di BaseCrete.

Il tuo supporto è pronto per ricevere il rivestimento Basecrete :

- L'impasto si applica con rullo a pelo lungo, pistola per intonaco, pennello o galleggiante per piscina. Si consiglia di utilizzare prima il galleggiante piscina Curry (da ordinare insieme all'intonaco), è flessibile e ideale per depositare l'intonaco BaseCrete sul supporto.

- Inumidire il supporto prima di applicare il rivestimento BaseCrete

- Applicare 3 mani da 1mm, finita la prima mano testare la durezza con l'unghia, se non segna si può applicare la seconda mano, lo stesso per la terza mano di finitura.

Applicazione con pistola spara cemento :

- Tutte le mani di BaseCrete possono essere applicate con pistola per intonaco. L'uso del frattazzo Curry per la finitura finale non è necessario se si sta coprendo BaseCrete con un'altra finitura o piastrella incollata.



Applicazione a Rullo :

- Applicare 2 mani da 1,5 mm.
 - Il composto deve risultare un po' liquido.
 - Utilizzare rulli a pelo lungo, incrociare gli strati in modo da depositare il rivestimento BaseCrete su tutta la superficie.
 - Effettuare un'attenta applicazione che permetta di raddrizzare il supporto e preparare lo strato successivo.
- L'applicazione per il rullo è particolarmente interessante se si incollano piastrelle o pasta di vetro per finire.

Applicazione con galleggiante per piscina:

- Applicare con un spatolada piscina senza premere, con un gesto leggero per levigare al meglio ed evitare di lasciare segni. Volendo schiacciare BaseCrete premendo forte si brucerà l'intonaco e lo segnerà.

BaseCrete e temperatura:

- Il rivestimento BaseCrete è una miscela di polvere e polimeri. La miscela non reagisce come qualsiasi altro rivestimento che applicheresti normalmente. L'impasto va preparato in base alla temperatura di applicazione: più è caldo, meno impasto si prepara. Ci vogliono almeno 2 persone capaci per un'applicazione, l'ideale sarebbe di 3. Se la miscela si indurisce, non aggiungere mai acqua. Basta aggiungere il latte fornito e mescolare ancora per rendere il composto nuovamente lavorabile. In caso di calore elevato aggiungere ritardante per calcestruzzo per ottenere più tempo

applicazione, sopra i 30 ° C, applicare di notte.

In genere si riscontra che i professionisti

Effettuano l'applicazione di una piscina fino a 100m2 durante il giorno (su intonaco fine, , supporto diritto, temperatura giusta).

- Ricordati di proteggere i tuoi terrazzi, le sovrastrutture, le parti da sigillare e altri supporti. Finché BaseCrete non è asciutto, gli schizzi possono essere rimossi con una spugna e acqua. Una volta asciutto, sarà molto difficile da rimuovere, idem per attrezzi, piatti, cazzuole, rulli, ugelli per pistole a spruzzo. BaseCrete aderisce a tutti i substrati. È imperativo pulire l'attrezzatura di applicazione il prima possibile, senza indugio, altrimenti potresti non essere in grado di rimuovere il rivestimento dall'attrezzatura.

- Per quanto riguarda la lisciatura con spugna o frattazzo di spugna (particolare): preparare in un secchio una miscela contenente il 50% di BaseCrete latte e il 50% di acqua. Attendere la presa dell'intonaco prima di lisciare con una spugna. Fare attenzione ad adattarsi alla temperatura della giornata. Al mattino, BaseCrete impiegherà più tempo per tirare ed essere liscio rispetto al pomeriggio quando il clima è più caldo. passando con la spugna si sollevano i grani, attendere che il rivestimento tiri un po', utilizzare un panno bianco per rimuovere questi granelli, il supporto sarà poi liscio.

- È comunque preferibile lisciare l'intonaco con la frattazzo di Curry, che è uno strumento flessibile che permette di realizzare un intonaco liscio, inoltre è più veloce e più facile da fare.

Vi ricordo che mescolando il prodotto il più spesso possibile nell'ultima mano, la finitura sarà più facile e ancora più qualitativa.

Come ottenere una miscela omogenea quando si aggiungono pigmenti?

Versare il liquido in un secchio, aggiungere i pigmenti, mescolare poi aggiungere la polvere, mescolare poi aggiungere pigmenti se necessario per ottenere la giusta tonalità. Il colore della miscela ottenuta nel secchio sarà lo stesso della vostra piscina una volta in acqua. Questa ricerca della tonalità è importante: abbi cura di pesare i diversi ingredienti in modo da permettere di riprodurre gli impasti in maniera identica. Una volta convalidato il colore, annotare su un documento il peso di ogni ingrediente. Quindi non resta che pesare i diversi prodotti in 3 secchielli diversi (1 secchio per il liquido, 1 secchio per la polvere e 1 secchio per i pigmenti. Segnare con un pennarello o un nastro da costruzione Arancione, il livello raggiunto per ottenere sempre e riprodurre gli stessi dosaggi. Assicurarsi di utilizzare pigmenti a base di ossido di ferro. Mescolare sempre i pigmenti con il liquido e poi aggiungere la polvere.

Punti importanti da ricordare:

- o Applicare strati sottili di 1 /1,5 mm di spessore
- o Inumidire le superfici porose
- o Applicare con una spatola flessibile come una spatola di marca Curry (ordinalo)
- o Attendere che il rivestimento sia duro sotto l'unghia prima di applicare un altro strato
- o Rinforzare con un telaio in fibra di vetro da 4 mm ogni volta che si hanno due materiali diversi o se la struttura è stata versata più volte (esempio: zattera e muro)
- o Pulire accuratamente gli strumenti prima che l'intonaco si asciughi
- o Il prodotto deve essere conservato al riparo dal gelo
- o BaseCrete può essere conservato per 2 anni in un ambiente asciutto
- o Per le aree in cui lo sporco è significativo, è possibile incollare la piastrellatura alla linea di galleggiamento,
- o O applicare un protettivo a scelta o applicare Basecrete-EVO per
- o facilità di pulizia
- o BaseCrete è applicabile nell'impermeabilizzazione e nella finitura, ma può essere coperto con piastrelle, vernice, una finitura a tua scelta (esegui prima una prova) di un altro rivestimento decorativo a tua scelta.
- o BaseCrete è compatibile con acido cloridrico e solforico, perossido di idrogeno (ossigeno attivo), cloro, elettrolisi salina, cloro, bromo.



CdC srl Via Montenapoleone ,8 20121 Milano (MI)

Tel : +39338/4071031